

## Schiuma PVC 130 espanso



|  |               |                   |                            |                      |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Densità kg/m <sup>3</sup>                  | ASTM D1622    | kg/m <sup>3</sup> | nominale                   | 130                  |
| Resistenza alla compressione               | ASTM D1621-10 | MPa               | average min-ave<br>min-min | 2,73<br>2,52<br>2,25 |
| Modulo di compressione                     | ASTM D1621-10 | MPa               | average min-ave<br>min-min | 125<br>111<br>99     |
| Carico di rottura                          | ASTM D1623    | MPa               | average min-ave<br>min-min | 3,81<br>3,04<br>2,79 |
| Modulo di rottura                          | ASTM D1623    | MPa               | average min-ave<br>min-min | 216<br>185<br>170    |
| Resistenza al taglio                       | ASTM C273     | MPa               | average min-ave<br>min-min | 2,03<br>1,97<br>1,79 |
| Modulo di taglio                           | ASTM C273     | MPa               | average min-ave<br>min-min | 49<br>45<br>41       |
| Deformazione al taglio al punto di rottura | ASTM C273     | %                 | average                    | 32                   |
| Dimensioni standard                        |               | mm                |                            | 850<br>1900<br>58    |