

## Schiuma PVC 200 espanso



Densità kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1622	kg/m <sup>3</sup>	nominale	200
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	4,84 4,64 4,00
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	212 198 172
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	6,61 5,61 5,33
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	415 343 317
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	3,59 3,23 2,81
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	78 74 65
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	41
Dimensioni standard		mm		750 1600 48