

## Schiuma PVC 40 espanso



Densità kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1622	kg/m <sup>3</sup>	nominale	40
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	0,51 0,30 0,20
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	24 10 5
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	0,74 0,47 -
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	74 44 36
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	0,41 0,34 0,25
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	13 9 6
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	5
Dimensioni standard		mm		1330 2850 84