

Schiuma PVC 48 espanso



Densità kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	48
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	0,69 0,48 0,37
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	33 18 13
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	0,95 0,66 -
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	87 57 49
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	0,55 0,49 0,40
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	16 12 10
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	9
Dimensioni standard		mm		1270 2730 80