

## Schiuma PVC 60 espanso



Densità kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1622	kg/m <sup>3</sup>	nominale	60
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	0,96 0,75 0,61
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	46 31 25
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	2,11 1,33 1,19
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	106 75 66
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	0,77 0,70 0,60
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	21 17 14
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	13
Dimensioni standard		mm		1150 2450 78